REMEI Blomberg GmbH & Co. KG
Industriestraße 19 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 963-0 | Fax +49 5235 963-230
info@remei.de | www.remei.de

BPB Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG
Nederlandstraße 11 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 99459-0 | Fax +49 5235 99459-20
kontakt@bpb-info.de | www.bpb-info.de

Stand: 01/18
Sachgebiet: Oberflächenschutz

IMPRÄGNIERUNG COMPLETE

Tiefenimprägnierung für Betonprodukte
Art.-Nr.: 03000-005x

Produkt Information:

Eigenschaften:
– lösemittelfrei und alkalibeständig
– farbvertiefend
– guter Schutz gegen Carbonatisierung
– witterungsbeständig, schmutz-, öl- und wasserabweisend

Anwendung:
für alle mineralischen Untergründe

Die Wirkstoffkombination in IMPRÄGNIERUNG COMPLETE erfüllt die Anforderungen an ein hochwertiges Betonschutzsystem und hat eine farbauffrischende Wirkung. Es wird bevorzugt dort eingesetzt, wo eine Farbintensivierung der Oberfläche gewünscht wird ohne dem Werkstoff einen sog. „Versiegelungscharakter“ zu verleihen. IMPRÄGNIERUNG COMPLETE ist geeignet für helle, farbige und dunkle Betonoberflächen, jedoch nicht geeignet für weiße Betonoberflächen.
Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei sowie frei von jeglicher Substanz sein, die das Eindringen des Produktes behindern könnte. Die Imprägnierung kann auf kleineren Flächen mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden. Für permanentes Imprägnieren während des Betonfertigungsprozesses empfiehlt sich das Arbeiten im Sprühverfahren (z. B. EASY-SPRAY). Die Anwendung erfolgt satt nass in nass und gleichmäßig in einem oder mehreren Arbeitsgängen, wobei stets auf ein gleichmäßiges Imprägnieren zu achten ist. Eine nachträgliche Imprägnierung im zweiten Arbeitsgang ist dennoch möglich. Glasierte und nichtsaugende Untergründe sind vor Gebrauch auf ihr Verhalten zu testen. Um den endgültigen Effekt zu beurteilen, muss immer auf einem für die Endanwendung repräsentativen Untergrund eine Testfläche angelegt werden.

Verbrauch:
Bei Erstbehandlung: ca. 150 – 250 g/m² je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.
Direkte Sonneneinstrahlung, das Entstehen von Staub oder Verschmutzungen ist während der Verarbeitung zu vermeiden. Nicht verwenden bei Temperaturen unter 10 °C, Regen oder starkem Wind. Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen. Das angetrocknete Produkt lässt sich nachträglich nur schwer entfernen. Bitte beachten Sie:
Glas, polierte Flächen, Holz- und Lackflächen, Kunststoffe und andere empfindliche Flächen müssen gegen Spritzer geschützt werden.

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	weiß, milchig
Dichte:	1,01 ± 0,02 g/ml

Lagerung:
Vor Temperaturen < 10 °C und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Diese Information soll dem Verbraucher bei der Verwendung unserer Produkte Hinweise geben. Vor der Anwendung der Produkte sind Vorversuche durchzuführen.

REMEI Blomberg GmbH & Co. KG
Industriestraße 19 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 963-0 | Fax +49 5235 963-230
info@remei.de | www.remei.de

BPB Beton- und Prüftechnik Blomberg GmbH & Co. KG
Nederlandstraße 11 | D-32825 Blomberg
Tel. +49 5235 99459-0 | Fax +49 5235 99459-20
kontakt@bpb-info.de | www.bpb-info.de

Lieferform/Gebinde:
Container ca. 1050 kg, Kanister ca. 20 kg, Kanne 5 kg und 1 kg
Genaue Liefermengen auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:
Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
Das Produkt grundsätzlich nur mit geeigneten Schutzhandschuhen (EN 374) und Schutzbrille (EN 166) verwenden.
Bei Verwendung ist für eine gute Belüftung zu sorgen (5 bis 15 Luftwechsel pro Stunde) oder Absaugvorrichtungen zu verwenden.
Sprühnebel nicht einatmen.

Beratung:
Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.

Verwendung an Industriestandorten
Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag
Sprühen: mit lokaler Absaugung

Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag
Sprühen: mit lokaler Absaugung oder Außen

Verwendung Verbraucher
Empfohlene Frequenz und Dauer der Verwendung:
Rollen/Streichen: 8 Stunden/Tag
Sprühen: mit lokaler Absaugung oder Außen